


Fenêtre Dragontrail™ Renforcée Chimiquement, Non Traitée, 12,5 x 1,1 mm



Stock #17-256 CONTACT

- 1 + **€19,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€19,00

Qté 6+
€15,25

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Biseau:
Protective as needed

Cycle de Renforcement Chimique (heures):
20

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm):

11.25
Diamètre (mm): 12.50 ±0.127
Épaisseur (mm): 1.10 Nominal
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 9.8
Densité (g/cm³): 2.48
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Rapport de Poisson: 0.23
Substrat: Dragontrail™
Qualité de Surface: 80-50
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 74

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme