


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Miroir Concave Multicouches EUV/XUV Attosecondes, 25,4 mm de dia. x 250 mm EFL, 19 nm (65 eV), 5°

See More by [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors



Stock **#16-766** 2 In Stock

-

1

+

€2.520⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.520,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Concave Mirror

Type:

XUV65BW6

Numéro de Modèle:

Durée d'Impulsion Compatible:	
330 attoseconds	
Propriétés physiques et mécaniques	
Diamètre (mm):	
25.40 ±0.13	
Surface Arrière:	
Commercial Polish	
Ouverture Utile (%):	
80	
Épaisseur au Bord ET (mm):	
6.35 ±0.20	
Bords:	
Fine Ground	
Rugosité de Surface (Angstroms):	
<1	
Propriétés optiques	
Traitement:	
EUV Multilayer (19nm)	
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):	
19	
Distance Focale EFL (mm):	
250.00	
Substrat: ☐	
Fused Silica (Corning 7980)	
Angle d'Incidence (°):	
5	
Spécification du Traitement:	
Rs > 38% @ 65eV/19nm	
Rayon R ₁ (mm):	
500.00	
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):	
>38	
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	
λ/10	
Radius of Curvature (mm):	
500.00	
Electrical	
Énergie Centrale (eV):	
65 ±2	
Largeur de Bande (eV):	
6	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 235:	
Conforme	



Description produit

- Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
- Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
- Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
- [Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes](#) et [Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes](#) conçus à 3,5 nm également disponibles
- Disponibles en stock
- Pas de quantité ou de valeur minimum de commande

Les Miroirs Multicouches Attosecondes pour l’Ultraviolet Extrême (EUV/XUV) d’UltraFast Innovations (UFI) sont conçus pour diriger, focaliser et modeler les impulsions attosecondes. Leur traitement multicouche est centré à 65 eV (19 nm) avec une largeur de bande de 6 eV (1,8 nm) et fournit un pic de réflectivité de 38% pour la lumière polarisée s. Ces miroirs supportent des impulsions EUV d'une durée de 330 attosecondes. Les Miroirs Attosecondes pour l'Ultraviolet Extrême (EUV/XUV) sont idéaux pour générer et modeler des impulsions attosecondes basées sur la génération d'harmoniques élevées (HHG), les lasers à électrons libres (FEL) ou d'autres applications optiques quantiques.

Le dépôt par faisceau d'ions de précision atomique permet d'obtenir des couches de traitement atomiquement lisses. Ces miroirs permettent un contrôle précis de la longueur d'onde et de la phase spectrale avec une efficacité élevée dans une gamme croissante d’applications. La science de l'attoseconde repousse les limites des lasers ultrarapides, donnant accès à certains des processus scientifiques les plus fondamentaux, comme le mouvement des électrons. Les miroirs EUV sont également connus sous le nom de miroirs XUV/rayon X doux. Le principe physique qui sous-tend les miroirs multicouches attoseconde EUV est l'interférence du rayonnement EUV réfléchi et dispersé par chaque interface de la pile multicouche. Des miroirs plats et concaves d'un diamètre de 25,4 mm sont disponibles. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Mroir Multicouche EUV avec une énergie centrale, une largeur de bande ou d'autres spécifications personnalisées.

Informations techniques



Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles